

ZIRTEC

ZIRTEC - Indústria e Comércio Ltda

Rua Muniz de Souza, 306 - Cambuci
Cep.: 01534-000 - São Paulo - SP
Fone (11) 3388.3534 Fax: 3277-8507
e-mail: vendas@zirtec.com.br Web: www.zirtec.com.br
Certificada ISO-9001-2000

FICHA TÉCNICA

ÓXIDO DE ALUMÍNIO – ALO N

Material Especial para jateamento.

Disponibilidade: Grãos 10 a 320.

Composição Química Típica

Al₂O₃ - maior que 89,0%
Fe₂O₃ - menor que 2,5%
SiO₂ - menor que 2,7%
TiO₂ - menor que 5,0%

Forma: Grãos Cristalinos

Cor predominante: CINZA ESCURO

Densidade: 3,95 g / cm³

Odor: Inodoro

Dureza: 9 Mohs
aproximadamente

Ponto de Fusão: 2.000 °C

Não corrosivo, não inflamável, não explosivo, não contaminante de água, não contaminante de solo, não reativo.

Manuseio: cuidados somente com a embalagem (sacos de papel)

Proteção pessoal durante o uso:

- Máscara contra pó – Tipo PFF2
- Óculos de segurança
- Luvas para as mãos

Armazenamento: Armazenar em local seco.

Embalagem: sacos de papel com 25 kg.

Prazo de Validade: Indeterminado

OBS: Óxido de Alumínio Eletrofundido não contém Sílica Livre.